

## VYTVRZOVACÍ ČASY PŘI POUŽITÍ SE SPIT MULTI-MAX

TEPLOTA PODKLADU	MAX. DOBA ZPRACOVÁNÍ	MIN. DOBA VYTVRZENÍ
-5°C AŽ 0°C	--	360 MIN.
+1°C AŽ +5°C	18 MIN.	180 MIN.
+6°C AŽ +10°C	12 MIN.	90 MIN.
+11°C AŽ +20°C	6 MIN.	60 MIN.
+21°C AŽ +30°C	4 MIN.	45 MIN.
+31°C AŽ +40°C	2 MIN.	35 MIN.